

FICHE TECHNIQUE

Verotex

Numéro d'article: **5023**

Groupe de produits: VEROFLEX

Matériau: 100 % Polyester, armure-toile

Poids: 340 gr/m²

Épaisseur: 0,38 mm

Largeurs standard: 89mm, 127mm, 2400mm, 3000mm

Nettoyage: non lavable; éponge humide seulement

Caractéristiques: - Face intérieure : enduction blanche ou colorée / face extérieure : enduction blanche

- occultation

- Difficilement inflammable: caractéristique testée et certifiée:

B1 selon la norme DIN 4102

M1 selon la norme NF P 92-507

classification de comportement au feu: B-s2,d0 selon la norme DIN EN 13501-1

-écologique selon le standard OEKO-TEX 100

sans PVC

peut contenir des traces d'halogènes en raison de l'enduction FR

- Solidité à la lumière selon la norme DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6

- adaptation aux milieux humides sous toute réserve



COLORIS	confort visuel			confort thermique			UV-Transm.	F _c -valeur*	pass. énergie totale*	
	extérieur			extérieur				DIN EN 14501	DIN EN 13363-1	
	R _v	T _v	Av	R _s	T _s	As	t _{UV}	*g-verre 0.70	*g-verre 0.70	g-verre 0.59 / 0.32 **
1	79%	0%	21%	66%	0%	34%	0%	0,50	36%	35% / 25%
4	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,46	33%	33% / 24%
7	84%	0%	16%	72%	0%	28%	0%	0,46	33%	33% / 24%
11	82%	0%	18%	71%	0%	29%	0%	0,47	34%	33% / 24%
13	84%	0%	16%	72%	0%	28%	0%	0,46	33%	33% / 24%
28	82%	0%	18%	69%	0%	31%	0%	0,48	34%	34% / 24%
31	82%	0%	18%	69%	0%	31%	0%	0,48	34%	34% / 24%
32	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,46	33%	33% / 24%
33	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,47	34%	33% / 24%
34	82%	0%	18%	70%	0%	30%	0%	0,47	34%	34% / 24%
35	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,46	33%	33% / 24%
36	84%	0%	16%	71%	0%	29%	0%	0,48	34%	33% / 24%
37	86%	0%	14%	73%	0%	27%	0%	0,47	33%	33% / 24%
38	86%	0%	14%	73%	0%	27%	0%	0,47	33%	33% / 24%
39	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,48	34%	33% / 24%
40	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,48	33%	33% / 24%
41	84%	0%	16%	71%	0%	29%	0%	0,48	33%	33% / 24%
42	85%	0%	15%	73%	0%	27%	0%	0,47	33%	33% / 24%
43	80%	0%	20%	68%	0%	32%	0%	0,50	35%	34% / 24%
44	80%	0%	20%	69%	0%	31%	0%	0,49	35%	34% / 24%
45	79%	0%	21%	66%	0%	34%	0%	0,51	36%	35% / 25%
144	83%	0%	17%	70%	0%	30%	0%	0,49	34%	34% / 24%
901	83%	0%	17%	71%	0%	29%	0%	0,46	33%	33% / 24%
1440 ton sur ton	65%	0%	35%	62%	0%	38%	0%	0,55	38%	36% / 25%
2000 ton sur ton	73%	0%	27%	64%	0%	36%	0%	0,53	37%	36%
2800 ton sur ton	41%	0%	59%	36%	0%	64%	0%	0,72	50%	45% / 27%
3000 ton sur ton	44%	0%	56%	42%	0%	58%	0%	0,68	47%	43%
3500 ton sur ton	18%	0%	82%	15%	0%	85%	0%	0,85	60%	51% / 29%
9010 ton sur ton	5%	0%	95%	5%	0%	95%	0%	0,92	64%	54% / 30%

** Les valeurs g_{tot} ont été calculées selon la norme simplifiée DIN EN 13363-1

